

RAL REIBEPUTZ

TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ ACRILICĂ

- **FORMEAZĂ FINISĂRI TEXTURATE, CU CANELURI;**
- **DISPONIBILĂ ÎN MII DE CULORI PRIN NUANȚARE PE MAȘINI DE COLORAT.**

DOMENIU DE UTILIZARE: RAL REIBEPUTZ este o tencuială decorativă structurată utilizată pentru finisaje exterioare și interioare ale suprafețelor pe bază minerală cum ar fi: tencuieli de ciment, var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos, beton, plăci de gips-carton, și pe acoperiri vechi rezistente la frecare și uzură, în vederea aplicării tencuielilor decorative.

PROPRIETĂȚI RAL REIBEPUTZ este o tencuială decorativă pe bază de latex acrilic ce formează o finisare dură, albă, cu aspect mat, cu aderență deosebită la suport, permeabilă la vaporii de apă dar impermeabilă la apă, rezistentă la zgâriere, șocuri mecanice și intemperii.

COMPOZIȚIE: Dispersie apoasă acrilică, bioxid de titan, granule minerale, umpluturi, aditivi.

COLORARE: Pentru colorare și nuanțare sunt recomandați coloranții RAL COLOR. Cu aceștia se poate obține un număr nelimitat de nuanțe.

MĂSURI DE SECURITATE: Produsul nu se lasă la îndemâna copiilor. În timpul aplicării și uscării se asigură o aerisire corespunzătoare. La contactul cu ochii sau pielea se spală bine cu apă curată. Nu se aruncă la canalizare. Reziduurile uscate se îndepărtează la gunoierul menajer.

DEPOZITARE: Pentru menținerea calității, produsul se păstrează în ambalajul original, închis etanș, la temperaturi cuprinse între +5 - +35° C, în locuri ferite de lumina soarelui, îngheț și umiditate.

PREGĂTIREA SUPRAFETELOR:

Suprafețele pe care se aplică tencuiala trebuie să fie uscate, curate, rezistente, plane și fără denivelări. Dacă pe suprafața ce urmează a fi tencuită există înglobate elemente metalice, acestea vor fi mai întâi grunduite cu un grund anticoroziv. Înainte de aplicare conținutul din recipient se amestecă foarte bine.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

Nr. crt	Suprafața de bază (suport)	Pregătirea suprafeței	Grunduirea suprafeței	Aplicare tencuială
1.	Tencuieli de ciment, ciment-var, var-ciment	Se curăță de murdărie și praf. Tencuielile noi trebuie să fie uscate (2 – 4 săptămâni de la punerea în operă). La tencuielile vechi zonele reparate trebuie să fie de asemenea uscate. Pe tencuielile grosier finisate sau pe cele cu denivelări, în funcție de situație se recomandă aplicarea unui tinci pentru a obține obținerea unei acoperiri uniforme prin drișuire.	Un strat de RAL FASSADENGRUND, colorat în ton asemănător cu tencuiala	Nediluată sau diluată cu max. 2% apă
2.	Sisteme termoizolante de fațadă	Se curăță de murdărie și praf. Dacă suprafața prezintă neregularități acestea se vor înlătura prin șlefuirea suprafeței.	Un strat de RAL FASSADENGRUND, colorat în ton asemănător cu tencuiala	Nediluată sau diluată cu max. 2% apă
3.	Plăci de gips-carton	Se curăță de praf sau mizerie	Un strat de RAL FASSADENGRUND, colorat în ton asemănător cu tencuiala	Nediluată sau diluată cu max. 2% apă
4.	Vopsitorii de dispersie vechi,	Se face în prealabil o probă de aderență cu RAL FASSADENGRUND. Dacă este necesar vopsitoria	Un strat de RAL FASSADENGRUND,	Nediluată sau diluată

	rezistente la uzură și frecare	se îndepărtează prin răzuire umedă. Dacă suprafața este grosier finisată sau rugoasă se recomandă aplicarea unei mase de șpaclu în dispersie apoasă sau masă de șpaclu minerală îmbunătățită cu adausuri sintetice pentru a permite obținerea unei acoperiri uniforme prin drișuire.	colorat în ton asemănător cu tencuiala	cu max. 2% apă
5.	Tencuieli minerale vechi foarte absorbante	Se curăță de murdărie și praf. Dacă suprafața este grosier finisată sau rugoasă se recomandă aplicarea unui tinci pentru a obține obținerea unei acoperiri uniforme prin drișuire.	Un strat RAL TIEFGRUND LF urmat de un strat de RAL FASSADENGRUND, colorat în ton asemănător cu tencuiala	Nediluată sau diluată cu max. 2% apă

- se aplică la grosimea peliculei cu fierul de glet din oțel inoxidabil sau prin pulverizare air-less; se structurează prin drișuire circulară, verticală sau orizontală, în funcție de modelul dorit, cu o drișcă netedă din material plastic;
- pentru prevenirea apariției nadelor, tencuiala se va aplica într-o singură etapă prin procedeul „umed pe umed” (fără întrerupere);
- nu se va lucra în condiții de temperaturi foarte ridicate sub directă influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie sau îngheț;
- în condițiile temperaturilor foarte ridicate se recomandă ca aplicarea tencuielii să se facă diluată 2% cu apă și obligatoriu pe latura fațadei care nu se află direct expusă razelor solare;
- nu se recomandă a se reaplica local ulterior produsul în scop de a efectua reparații sau rectificări peste o suprafață deja aplicată, deoarece zonele respective vor ieși în evidență;
- temperatura minimă de aplicare: +5 °C pentru suprafața de bază și mediul înconjurător;
- curățirea uneltelor se face cu apă și detergent imediat după utilizare.

CONSUM SPECIFIC MEDIU:

- RAL REIBEPUTZ R15 (1,5 mm): cca. 2,4 kg/m²;
- RAL REIBEPUTZ R20 (2 mm): cca. 3,2 kg/m²;
- RAL REIBEPUTZ R25 (2,5 mm): cca. 4 kg/m².

Valorile pot varia funcție de natura suportului și structura dorită.

TIMP DE USCARE:

La 20°C și umiditate relativă de 65%:

- RAL TIEFGRUND LF – 12 ore,
- RAL FASSADENGRUND – 12 ore,
- RAL REIBEPUTZ – 1 oră uscare superficială și 2-3 zile întărire în toată masa. Tencuiala trebuie protejată de ploaie cca. 24-72 ore de la aplicare (în funcție de temperatură).

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.