

Vopsea impregnanta transparenta si colorata

PROPRIETATI

Impregnant decorativ pentru protectia lemnului impotriva microorganismelor, a parazitilor si a agentilor atmosferici.

Contine un aditiv eficace care impiedica , in timp, innegrirea lemnului si degradarea acestuia chiar si in conditii ambientale dificile. Vascozitatea sa scazuta si prezenta solventilor polari concura la o excelenta patrundere in suport.

Aditivarea confera impregnantului o rezistenta ridicata la apa si agentii atmosferici. Este disponibil in versiunea transparenta si colorata.

UTILIZARE

Pentru colorarea si protectia suporturilor din lemn destinate a fi expuse la agenti atmosferici.

COMPOZITIE

Rasini alchidice de calitate ridicata dizolvate in solventi polari .

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	14'' CF4 ± 2 (25°C)	Substanta solida in volum :	20%
Greutate specifica :	0.85 kg/l ± 0.05	Aspetul filmului :	satinat
Culoare :	transparent / conf. paletar	Rezistenta la ag. atmosferici:	optima
Substanta solida in greutate :	27%	Rezistenta la ag. chimici:	buna

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet, pompa	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	Ragia minerale sau sintetica	Consum:	16 mp/l
Dilutie:	Gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu ragia minerale sau sintetica
Numar straturi:	2	Depozitare:	pastrati bidonul etansat in locuri aerisite si departe de surse de caldura.
Uscare: (25°C, 65% UR)	2 ore ferit de praf 5 ore la suprafata 24 ore in profunzime		

CICLU DE APLICARE

Lemn nou	Lemnul trebuie sa fie matur si uscat (max. 15% umiditate interna) deoarece umiditatea interna poate provoca umflaturi si crapaturi.
Lemn deja vopsit	Daca este tratat cu impregnanti care se prezinta in stare buna, smirgheluiti, indepartati praful si procedati ca pentru lemnul nou. Daca este tratat cu email sau cu vopsea mata indepartati complet prin actiune mecanica sau cu Remogel pe baza de solvent; spalati cu diluant.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi, smirgheluint si indepartand praful, dupa fiecare aplicare. Asteptati 24 ore intre fiecare strat aplicat chiar daca produsul este uscat la suprafata cu mult timp inainte. Cand se foloseste versiunea colorata se observa ca suprafata devine din ce in ce mai inchisa dupa fiecare strat.; gradatia optima, normala, se obtine dupa aplicarea a doua straturi de produs, deci pentru mai multe straturi peste acestea doua se recomanda aplicarea veriunii transparente.

Nota Nu aplicati la temperaturi mai mici de 5°C.

Vopsea impregnanta transparenta si colorata

FRAZE DE RISC

R 10	Inflamabil.
R 22	Nociv in caz de inghitire.
R 35	Provoaca arsuri grave.
R 43	Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.
R 65	Nociv: poate provocaafectiuni pulmonare in caz de inghitire.
R 66	Expunerea repatata poate cauza uscarea sau craparea pielii.
R 67	Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.
R23/24	Toxic prin inhalare si in contact cu pielea.
R51/53	Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 23	A nu se inspira vaporii.
S 51	A se utiliza numai in locuri bine aerisite.
S 60	Acest produs si/sau ambalajul se vor depozita ca un deseu periculos.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata amabajul sau eticheta.

NOTA

Aplicati pe suprafete pregatite, doua straturi de Wood Line transparent sau colorat, impregnant pentru protectia lemnului impotriva microorganismelor, a parazitilor si a agentilor atmosferici, cu un consum mediu complet de 8 mp/l.